

Zona di estrazione
Quarrying location

Valle d'Aosta
Aosta Valley

Collocazione geologica
Geological area

dal Giu al Cret
by Giu to Cret

Impieghi prevalenti
Prevailing installations

Interni
Interior

Carico di rottura a compressione
Compression breaking load

Kg/cm² 2.047

Carico di rott. a compress. dopo gelività
Compression breaking load after freezing

Kg/cm² 1.882

Coefficiente di imbibizione (in peso)
Imbibition module (of weight)

0,603

Resistenza a flessione
Flexing duration

8,03

Prova d'urto: altezza minima di caduta
Impact test: minimum fall height

cm 55

Coeff. di dilatazione lineare termica
Normal linear expansion module

mm./ml./°C 0,0060

Usura per attrito radente
Frictional wear test

mm 2,90

Peso per unità di volume
Weight per unit of volume

Kg/m³ 2.603

Modulo di elasticità normale
Normal elasticity module

Kg/cm² 612,350

**VERDE RAMEGGIATO E
ASSOLUTO**

MENEGONI srl

Via Arberaz, 5 - 11023 Chambave (AO)

Valle d'Aosta - Italia

+39 0166 46 126 | www.menegoni.it